

PM 8375 物性表

Sumitomo Chemicals | SumiDurez®

测试项目	检测标准	典型值	单位
物理性能			
吸水率	JIS K6911	0.3	%
收缩率	JIS K6911	0.6	%
表观密度	JIS K6911	0.62	g/cm³
比重	JIS K6911	1.47	g/cm³
机械性能			
简支梁冲击强度	JIS K6911	2.7	kJ/m²
弯曲强度	JIS K6911	85	MPa
压缩强度	JIS K6911	200	MPa
热性能			
热变形温度	JIS K6911	180	℃
阻燃性能			
UL阻燃性能	UL94	V0	
电性能			
介电强度	JIS K6911	11	kV/mm
体积电阻率	JIS K6911	1.0E/11	Ω·cm
体积电阻率	JIS K6911	1.0E/8	Ω·cm